



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PRIMER SPECIALE PER METALLI

FONDO RIEMPITIVO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Fondo Riempitivo è una vernice acrilica ad alto spessore con ottime proprietà di aderenza. Riempie piccoli graffi e imperfezioni. Ideale per superfici in metallo e carrozzeria. Sovraverniciabile solo dopo essiccazione. Se necessario, prima di riverniciare, passare della carta abrasiva molto fine.

Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

proo .

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Applicare due o più mani leggere e incrociate.

la bombola

a di solo gas per ottenere la

Si può procedere alla successiva

applicazione di smalto dopo 24 h.

C.O.V.: Valore limite UE per questo prodotto 840 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 615 g/l di composti organici volatili.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Resine acriliche
Aspetto	Aerosol
Odore	caratteristico di solvente
Colore	bianco
Resa (bombola 400 ml)	1.5 2 m ²
Lucentezza grado di gloss	Da 25 a 30
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Propellente	Propano butano

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 20 minuti

Asciutto in profondità 24 ore

Resistenza alla temperatura 100°-120°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio

si preg

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml

Cod. 3432

R&D 07.02.2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale So

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS